









F / GB

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
QMY 9037...& QMN 9038...	106 cm*, +/- 1 cm	A la coupe ou au rouleau de 30 ml / cut length or 30 ml rolls	+/- 2 mm	+/- 580 g/m ²

* Pour des raisons industrielles, Quickmousse passe en 106 cm. Il continuera à être livré en 130 cm de large jusqu'à épuisement des stocks. / For industrial reasons, width of Quickmousse will be 106 cm. We will keep on delivering it in 130 cm width until stock runs short of.

COMPOSITION	
Mousse PVC	520 g PVC teint en masse / colour impregnated
Support intissé / non woven backing	60 g
BIOPRUF treatment	Traitement antifongique & antibactérien / anti-mould & anti-bacterial
Environnement	Encre d'impression à l'eau / usine de production ISO 14001

TESTS			
Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	sur tout support A2 / on any A2 surface		Bonne solidité lumière > 7 / good light resistance > 7
Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,15$	Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N°003G07-4	



POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on wall		Stripable / strippable
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		traitement antibactérien / bio-pruf treatment







D / NL

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
QMY 9037...& QMN 9038...	106 cm*, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 30lfm / op afsnijding of rollen van 30 m	+/- 2 mm	+/- 580 g/m ²

Aus gewerblichen Grund wird Quickmousse 106 cm breit sein. Es wird noch in der Breite von 130cm geliefert bis den Vorrat ausgeschöpft ist, und wird schrittweise durch eine Breite von 106cm ersetzt./ Door industriële omstandigheden zal de Quickmousse op 106cm breed geproduceerd worden. We leveren onze huidige voorraad op 130cm breed tot uitputting.

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 520 g/m ²
Untergrund / Drager	Faservlies / vezelvlies 60 g/m ²
Bio-Pruf Behandlung / Bio-Pruf behandeling	
Umweltfreundlich / Milieuvriendelijk	Wasserdruckerschwäze / Drukinkt op waterbasis Fabrik / Productie fabriek ISO 14 001

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	auf A2 Untergründen / op A2 ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 7
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,15$	test von SIM / test van SIM N°003G07 - 4	



Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar (norme NF EN 233)
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Mural / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Afstripbaar
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		Bio-Pruf Behandlung / Bio- Pruf behandeling







E

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
QMY 9037...& QMN 9038...	106 cm*, +/- 1 cm	rollos de 30 ml o al corte	+/- 2 mm	+/- 580 g/m ²

*Por razones industriales, QuickMousse pasa en anchura de 106 cm. Continuará siendo entregado en 130 cm de ancho hasta agotamiento del stock

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	PVC teñido en la masa 520 g/m ²
Soporte	no tejido 60 g/m ²
Tratamiento antibacteriano Bio-Pruf	
Medio ambiente	Colocación de impresión al agua / Fabrica de producción ISO 14 001

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	sobre soporte A2		Muy buena resistencia a la luz > 7
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,15$	Prueba SIM N°003G07 - 4	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable (norma NF EN 233)
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Mural		
	Cola en la pared		Deshojable
	Invertir láminas alternas		tratamiento antibacteriano